



スプリットブロック 間知V型素割

明度証明書 明度4.5
全協明証第0013号

テクスチャー証明書 輝度36
全協テ証第0035号



北海道スプリット工業株式会社

本社 / 札幌市北区北8条西3丁目28番地
札幌エルプラザ11階
TEL. 011-788-5206 FAX. 011-726-1933


函館営業所 / 北斗市谷好2丁目4番1号
TEL. 0138-83-8550 FAX. 0138-83-8622

共和コンクリート工業(株) / 岩見沢市東町2条3丁目93番
スプリット岩見沢工場 TEL. 0126-23-2720 FAX. 0126-35-1509


共和コンクリート工業(株) / 夕張郡由仁町本三川691-1番
スプリット由仁工場 TEL. 0123-86-2331 FAX. 0123-86-2332

北海道スプリット工業株式会社


A型




B型



C型



F型



規格諸元
間知ブロック (スプリットン間知V型)


種別	1個当り		
	表面積(m ²)	体積(m ³)	質量(kg)
A型	0.1250	0.01914	44.0
B型	0.0625	0.00957	22.0
C型	0.0667	0.01078	24.8
F型	0.0611	0.00930	21.6

胴込めコンクリート(m ³ /m ²)
0.207


8個/m²使用 (352kg/m²)



2個のブロックを一体成型で製造し、養生後に上下左右4面から圧力を加えて割ることで自然石のような割肌の2個のブロックが出来上がります。自然石の持っている温かさと親しみ・色彩と陰影を保ち、かつ使いやすさと経済性を生かした製品となります。



谷積標準図




算式 延長(L) : 1spanの予定延長 - (0.10×2) ÷ 0.354 = 必要(C型)個数 <四捨五入>
必要(C型)個数 × (0.354 + クリアランス1) + (0.10×2) = 1span施工延長(L)

法長(SL) : { 予定延長 - (0.10 + 0.277) } ÷ 0.354 = 必要(C型)個数 <四捨五入>
必要(C型)個数 × 0.354 + (0.10 + 0.277) = 総法長(SL)

直高(H) : 法長(SL) ÷ 勾配

布積標準図



算式 延長(L) : 1spanの予定延長 ÷ 0.500 = 必要(A型)個数 <四捨五入>
必要(A型)個数 × (0.500 + クリアランス1) = 1span施工延長(L)

法長(SL) : { 予定延長 ÷ 0.250 = 必要(A型)個数 <四捨五入>
必要(A型)個数 × 0.500 = 総法長(SL)

直高(H) : 法長(SL) ÷ 勾配